Compatibilités produits chimiques

Produit stocké	PUR antistatique ex. 7604, 7606	Alcryn ex. 7608, 7610	PVC spécial hydrocarbures ex. 7611	PU/PVC ex. 4500, 4503
ASTM oil no. 1	+	+	+	+
ASTM oil no. 2	+	+	+	+
ASTM oil no. 3	+	+	+	●
Acétone	–	–	–	–
Essence	+	●	–	–
Carburant diesel	+	+	+	●
Alcool éthylique	●	+	●	●
Ethylène glycol (anti-gel)	●	+	●	●
Ether éthylacétique	–	–	–	–
Acide acétique (10 %)	●	+	+	●
Huile pour engrenage	+	+	+	●
Alcool isopropyle	●	+	●	●
Kérosène	+	●	–	–
Eau de mer	●	+	+	+
Alcool méthylique	●	+	●	●
Chlorure de méthylène	–	–	–	–
Solution de chlorure de sodium (20 %)	●	+	+	+
Hydroxyde de sodium (Soude caustique 2 %)	●	+	+	+
SAE low – 40 oil	●	+	+	+
Acide nitrique (15 %)	●	+	●	●
Acide Chloridrique (10 %)	●	+	●	+
Lubrifiants	+	+	+	+
Acide sulfurique (15 %)	●	+	+	+
Lubrifiants silicones	+	+	+	+
Essence de térébenthine	●	●	●	●
Toluène	–	–	–	–
Eau	●	+	+	+

Légende :
+ = compatible
● = compatible sous réserve (stockage de courte durée, max. 1 semaine)
– = non compatible

Sauf indications contraires, ces valeurs ont été testées à température ambiante. Pour les solutions acqueuses, les concentrations sont saturées.

Ces informations sont données à titre indicatif sans aucune valeur contractuelle car toutes les applications et procédures ne peuvent être décrites.

Hückelhoven, decembre 2010

MEHLER TEXNOLOGIES

Mehler Texnologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven
Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda
Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-texnologies.com · www.mehler-texnologies.com

RES-ST0/12/2010/f