FICHE TECHNIQUE

DICOPLAN 2

UTILISATIONS

Toits de camions
Bâches de camions
Banderoles
Tauds de bateaux
Sérigraphie

DESCRIPTION DU PRODUIT

LAIZE	300 cm
MASSE	680 g/m²
SUPPORT	polyester haute ténacité 1100 dTex
ENDUCTION	PVC multicouches, système **LOWICK** ® Protection Anti UV et Fongicide
FINITION	vernis **CLEANGARD** ® double face
COLORIS	Gamme coloris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESISTANCE RUPTURE	260/250 daN	NF EN ISO 1421
RESISTANCE DECHIRURE	32/28 daN	DIN 53363
ADHERENCE	10 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
TENUE AU FROID	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
TENUE A LA CHALEUR	+ 70°C (+158°F)	Durée du test 24 H
IGNIFUGATION	< 100mm/mn	DIN 75 200

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
Ces valeurs ne sont pas contractuelles.

DICKSON®
COATINGS

415 avenue de Savoie – 38 110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR – FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com

Date : 11/2011