SANGLATEX
SANGLE ÉLASTIQUE
"SANGLATEX"
Marque déposée

MATIBA

S.A.R.L. au capital de 36.588 €
TISSAGE DE RUBANS & SANGLES TOUS TEXTILES
62, Rue d'Armentières - B.P. 95
59559 COMINES Cedex (FRANCE)
E-mail : matiba@matiba.fr
Site internet : www.matiba.fr

TÉL. : 03.20.63.06.51
FAX : 03.20.39.14.08
BSD ARMENTIÈRES LYS : BIC CMC IFR PP
R.I.B. 30027-17515-00010582501-10
IBAN FR76-3002-7175-1500-0105-8250-110
R.C. LILLE B 456 500 941
CODE APE 1399Z
SIRET 456 500 941 00020
N° TVA : FR 90 456 500 941

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE SANGLE : 3678/25

COMPOSITION

Chaîne : 108 fils polyester 2200Dtex
TRAME : 4/cm polyester 1100Dtex
TISSAGE: système 3

DESCRIPTION :

Résistance rupture :	1200 Kgs minimum
Largeur	25mm +/-1 mm
Poids/gramme/mètre :	30g/m +/-5%
Epaisseur :	1.50mm +/-0.2mm

CARACTERISTIQUES :

Résiste très bien aux :

Micro-organismes
Acides à froid
U.V et intempéries

Résiste aux :

solvants

Résiste mal aux :

Acides à chaud

Taux de d'absorption d'eau :

0,7% pour 100grs de textile déshydraté, après conditionnement à l'équilibre à 95% HR

Date : 28 septembre 2010

Nom et fonction : Christophe Noizet, Responsable Qualité